



Trupan®

El Especialista en MDF

Tablero producido con fibras de madera, proveniente de plantaciones manejadas bajo el concepto de una continua y permanente reforestación.



ARAUCO.
Sembremos Futuro

Usos y Aplicaciones

- Mueblería.
- Molduras.
- Arquitectura de interior.

Características

- Fácil de trabajar.
- Versatilidad.
- Excelente trabajabilidad, cortes precisos y perfectos.
- Se puede moldurar, perfilar, perforar y rebajar.
- Superficies suaves y homogéneas.
- Excelente retención de fijaciones (caras y cantos).
- Sustrato ideal para lograr alto nivel de terminación (pintado, laqueado y enchapado).

Espesores

3, 5.5, 9, 12, 15, 18, 22, 25 y 30 mm

Dimensión

1.83x2.60m (medida estándar)

Especificaciones Técnicas

		Trupán Estándar	
		3/5.5	9/12/15/18/22/25/30
Esesor en mm			
Densidad promedio	kg/m ³	800	725
Humedad	%	8	8
Cohesión Interna	N/m ²	1	0.9
Módulo de ruptura	N/m ²	45	38
Módulo de elasticidad	N/m ²	3600	3200
Tracción superficial	N		>1200
Absorción de agua (24 hs)	%	<30	<20
Hinchamiento espesor (24 hs)	%	<12	<7
Retención de tornillos en cara	N		1500
Retención de tornillos en canto	N		1100

CERTIFICACIONES

